

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-034953

(43)Date of publication of application : 05.02.1992

(51)Int.Cl. H01L 21/68

(21)Application number : 02-140868

(71)Applicant : DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing : 30.05.1990


(72)Inventor : KAWASAKI TAKU  
NAKAJIMA MASAHIKO  
NAMEKI MASANOBU

## (54) ELECTROSTATIC CHUCKING PLATE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the chucking force of a sample such as a silicon wafer by sequentially laminating an insulating layer, a conductor layer and an insulating layer, and forming the insulating layers of the same material by a chemical vapor deposition method.

CONSTITUTION: Either an insulator or a conductor can be used for a substrate 6. It is preferable that a heat conductivity is high. As examples, sintered bodies of AlN, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, BN and the like, a graphite molded body and the like can be listed. It is preferable that the thermal expansion coefficient of a conductor layer 3 is equal to that of an insulating layer so that a voltage is applied and attracting force is generated. The layer 3 should not be deformed and decomposed in a chemical vapor deposition (CVD) step. As examples, high-melting-point metal such as W and Mo, Ni, glass-state carbon and the like are listed. The less thinner thickness of the conductor layer is preferable in order to dissipate heat quickly. The thickness of 1mm or less is adequate. For insulating layers 5 and 2, AlN, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, BN and the like having high dielectric resistance, excellent high-temperature insulation property and high heat conductivity are preferable. It is necessary that the thermal expansion coefficients of the insulating layer 5 and the insulating layer 2 are equal. The layers are formed of the same material by a CVD method. The thickness of about 50 - 500μm is adequate for the insulating layer.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Best Available Copy

[Date of sending the examiner's decision  
of rejection]

[Kind of final disposal of application other  
than the examiner's decision of rejection  
or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against  
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

**Best Available Copy**

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A) 平4-34953

⑫ Int. Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成4年(1992)2月5日

H 01 L 21/68

R

8624-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 静電チャック板

⑮ 特 願 平2-140868

⑯ 出 願 平2(1990)5月30日

⑰ 発 明 者 川 崎 卓 福岡県大牟田市新開町1 電気化学工業株式会社大牟田工場内  
 ⑱ 発 明 者 中 島 征 彦 福岡県大牟田市新開町1 電気化学工業株式会社大牟田工場内  
 ⑲ 発 明 者 行 木 正 信 福岡県大牟田市新開町1 電気化学工業株式会社大牟田工場内  
 ⑳ 出 願 人 電気化学工業株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目4番1号

## 明 細 書

1. 発明の名称 静電チャック板

2. 特許請求の範囲

1. 基材(6)表面に絶縁層(5)を介して導体層(3)を設け、かつ導体層(3)を絶縁層(5)と同種の絶縁層(2)で被覆してなる構造を有し、しかも上記絶縁層(5)と(2)は化学気相蒸着法により形成されてなることを特徴とする静電チャック板。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、導電材料や半導体材料からなるシリコンウェハ等の試料を電気的に吸着固定する静電チャック板に関する。

〔従来の技術〕

シリコンウェハにパターンニング等の各種微細加工を施し、多数のトランジスタを形成する集積回路の製作においては、ウェハを平坦な面に確実に固定することが必要である。このため、従来から機械式、真空式及び電気式のチャック板が用い

られている。これらのチャックの中で電気的にウェハを吸着固定する静電チャック板は、ウェハの平坦度を良くして固定することができ、ウェハに固定しろを取る必要がなく、しかも真空中での使用が可能であるため、半導体製造技術分野において特に有用である。

従来、静電チャック板は、第2図に示すように、セラミックス焼結体等の基材上に導体層を印刷等で施し、更にこの導体層上に絶縁層を被覆した構造であった。(特開昭62-286247号公報)

しかし、この静電チャック板は、基材をセラミックスの焼結体により、また絶縁層をセラミックスのプラズマ溶射法又は化学気相蒸着法により形成させたものであるため、仮りに基材と絶縁層とを同種の材料で構成したとしても、微構造の違いにより熱膨張率等が異なる。そのため、静電チャック板製造時あるいは使用時の加熱・冷却の繰り返しにより、導体層の両面で異なる応力が発生し、絶縁層と導体層との界面で剥離や亀裂が生じチャック力が低下するという問題があった。

## 特開平4-34953(2)

(発明が解決しようとする課題)

本発明の目的は、上記欠点を解決した静電チャック板を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

すなわち、本発明は、基材 6 表面に絶縁層 5 を介して導体層 3 を設け、かつ導体層 3 を絶縁層 5 と同種の絶縁層 2 で被覆してなる構造を有し、しかも上記絶縁層 5 と 2 は化学気相蒸着法により形成されてなることを特徴とする静電チャック板である。

本発明の静電チャック板の構造の一例を、第 1 図に示す。以下、第 1 図を参照しながらさらに詳しく説明する。

本発明における基材 6 は、絶縁体、導体いずれでもよいが、製作時あるいは使用時の温度変化等によって絶縁層との界面での亀裂や剝離を生じにくくするため、熱膨張率が絶縁層に近いことが望ましい。さらに使用時にウェハ等の試料に発生した熱を速やかに外部へ放散させるため、熱伝導率が高いことが望ましい。このような基材の例とし

げられる。

本発明における絶縁層 5 及び 2 は CVD 法によって形成される。CVD 法では、高純度の成形体が比較的容易に製造できるので、ウェハ等の試料と接触してもそれを汚染することがない。

絶縁層 5 と 2 は、絶縁耐力が高く、高直絶縁性に優れ、かつ高熱伝導率であることが望まし。このことから、絶縁層を構成する物質としては、 $AlN$ 、 $Si_3N_4$ 、 $BN$ 等が望ましい。

絶縁層 2 はウェハ等の試料 1 と直接接触するのに対し、絶縁層 5 は導体層 3 を挟んで絶縁層 2 と対峙している。絶縁層 5 と絶縁層 2 の熱膨張率が異なると、静電チャック板製造時あるいは使用時における加熱・冷却の繰り返しにより、導体層の両面異なる応力が発生して絶縁層や導体層に剝離や亀裂が生じ、チャック力が低下する。従って、本発明では絶縁層 5 と絶縁層 2 の熱膨張率は等しいことが必要であり、そのためには、絶縁層 5 と 2 は同一材質による CVD 法で形成させる。このように絶縁層 5 を形成させることにより、従来使

では、 $AlN$ 、 $Si_3N_4$ 、 $BN$ 等の焼結体や特に熱膨張率が絶縁層に近い黒鉛成形体等があげられる。

本発明における導体層 3 は、電圧を印加して吸着力を発生させるためのものであり、絶縁層と熱膨張率がほぼ等しいことが望ましい。その理由は、両者の差があまりにも大きいと、製作時あるいは使用時の温度変化等によって絶縁層との界面で亀裂や剝離を生じてチャック力が低下してしまうからである。また、導体層は、化学気相蒸着 (CVD) 工程において変形、変質しないものでなければならない。このような導体層の例としては、 $W$ 、 $Mo$ 等の高融点金属や  $Ni$ 、ガラス状炭素等があげられる。

導体層の厚さは、使用時にウェハ等の試料に発生した熱を速やかに基材側へ放散させるために小さいほど良く、 $1\mu$ 以下が適切である。このような導体層の形成方法は  $W$ 、 $Mo$ ではプラズマ溶射法 (「セラミック工学ハンドブック」技報堂出版 p.2313)、 $Ni$ では熱電解めっき法、ガラス状炭素では特開昭63-55183号公報に記載の方法などがある。

用が困難であった黒鉛などの導電性物質を基材として用いることが可能となる。

CVD 法は、原料ガスを反応させ、基材上に膜状の固体物質を形成させる方法であり、例えば  $AlN$  の場合は、温度  $900 \sim 1300^\circ C$  で、圧力  $0.5 \sim 10$  torr の条件で  $Al$  と  $NH_3$  ガスを反応させることにより行うことができる。

CVD 法では緻密な膜を薄く均一に形成させることができる。

静電チャックの吸着力  $F$  は、一般に次式で示され、絶縁層の厚さの 2 乗に反比例する。

$$F = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S \cdot \left( \frac{V}{t} \right)^2$$

$\epsilon_0$  : 真空の誘電率

$\epsilon_r$  : 絶縁層の比誘電率

$S$  : 対向面積

$V$  : 印加電圧

$t$  : 絶縁層の厚さ

上式よりウェハ等の試料に接する絶縁層 2 は導

## 特開平4-34953 (3)

いほど吸着力が大きくなる。しかしながらあまりにも薄すぎると絶縁破壊を生じやすくなるので絶縁層2の厚さは、50～500 $\mu\text{m}$ 程度が適切である。一方、絶縁層5の厚さについては、ウェハ等の試料に発生した熱を速やかに放散させるため、薄いほうがよい。しかしながら、絶縁層2と同様にあまりにも薄すぎると絶縁破壊が生じやすくなるので、やはり50～500 $\mu\text{m}$ 程度が適切である。

本発明の静電チャック板を冷却水の循環機能等温度制御機構を備えた支持台7に取り付けウェハ等の試料の温度を制御する。

## 〔実施例〕

以下、実施例と比較例をあげてさらに具体的に本発明を説明する。

## 実施例1～10

厚さ10 $\mu\text{m}$ の基材上に第1表に示す条件のCVD法で絶縁層5を形成した。次いで導体層3を形成し、更にCVD法で絶縁層2を形成して第1図に示す静電チャック板を製造し、以下の性能評価を

実施した。

その結果を第2表に示す。

- ① 膜厚の測定は②～④の評価終了後、基材とともに切断し、切断面の膜厚を実体顕微鏡を用いて測定した。
- ② 基材の熱膨張係数は、5×5×20 $\text{mm}$ のブロックを切り出し、測定器（セイコー電子工業製「IMA-300」）を用いて室温～1000℃までの熱膨張率を測定し、平均熱膨張係数を求めた。
- ③ チャック力（静電吸引力）の測定は、第1図に示したように、静電チャック板に5インチφのシリコンウェハの試料1をセットし、導体層3に直流電源8を用いて2kVの電圧を印加し、静電吸引力によりシリコンウェハをチャックさせた状態で引張試験機（東洋精機製作所製「ストログラフW」）を用いてシリコンウェハを静電チャック板から引き剥す際の引張強度を測定し、それをチャック力とした。
- ④ シリコンウェハの温度制御性は、ドライエッ

チング装置において、エッチング処理におけるシリコンウェハの温度上昇の挙動で評価した。すなわち、25℃の冷却水を循環させた支持台7上に試作した静電チャック板を取り付け、直流電圧2kVを導体層3に印加し、シリコンウェハをチャックした状態で、 $\text{CHF}_3$ ガスを0.05 $\text{torr}$ の下、13.56MHz、1W/ $\text{cm}^2$ の高周波電力を印加してプラズマ化し、ウェハ上の $\text{SiO}_2$ 膜をエッチング処理した。ウェハの温度をモニタしておき、エッチング開始時から次第に上昇するウェハの温度がエッチング処理中一定温度となるまでの時間とその温度を記録した。

- ⑤ 絶縁層と導体層界面の亀裂や剥離は、上記①の切断面を走査型電子顕微鏡（SEM）で観察することにより調べた。
- ⑥ 上記④でエッチング処理を行ったウェハから、256キロビットの容量をもつメモリー1Cを製造した。この1Cをコンピュータに装着して演算を行った。一枚のウェハから製造したすべての1Cのうち、誤動作を起こした1Cの個

数を求め、全個数に対する割合（％）を算出した。

## 比較例1～6

厚さ10 $\mu\text{m}$ の基材上に直接導体層3を形成し、次いで第1表に示す条件のCVD法で絶縁層2を形成して第2図に示す静電チャック板を製造した。これらの静電チャック板について実施例と同じ物性を測定した。

以上の結果を第2表に示す。

## 特開平4-34953 (4)

第 1 表

種 別	基 材		絶縁層 5				導体層 3			絶縁層 2						
	材 質	熱膨張係数 ( $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )	材 質	CVD条件			材質	熱膨張係数 ( $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )	膜 厚 ( $\mu\text{m}$ )	材 質	CVD条件					
				原料ガス	温 度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	圧力 ( $\text{torr}$ )					原料ガス	温 度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	圧力 ( $\text{torr}$ )			
実 施 例	1	AlN	4.4	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1	Mo	5.5	50	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1		
	2	AlN	4.4	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1	Mo	5.5	50	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1200	3		
	3	AlN	4.4	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1200	3	W	12.8	50	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1200	3		
	4	AlN	4.4	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1	* GC	4.5	30	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1		
	5	無 鉛	5.2	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1	W	4.4	50	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	950	3		
	6	$\text{Al}_2\text{O}_3$	8.9	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{AlCl}_3 + \text{CO} + \text{H}_2$	1000	10	Ni	12.8	40	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{AlCl}_3 + \text{CO} + \text{H}_2$	1100	12		
	7	BN	2.0	BN	$\text{BCl}_3 + \text{NH}_3$	1250	3	* GC	4.5	40	BN	$\text{BCl}_3 + \text{NH}_3$	1250	3		
	8	$\text{Si}_3\text{N}_4$	3.3	$\text{Si}_3\text{N}_4$	$\text{SiCl}_4 + \text{NH}_3$	1300	5	H	4.4	50	$\text{Si}_3\text{N}_4$	$\text{SiCl}_4 + \text{NH}_3$	1300	5		
	9	$\text{Si}_3\text{N}_4$	3.3	$\text{Si}_3\text{N}_4$	$\text{SiCl}_4 + \text{NH}_3$	1400	1	* GC	4.5	30	$\text{Si}_3\text{N}_4$	$\text{SiCl}_4 + \text{NH}_3$	1300	5		
	10	$\text{Si}_3\text{N}_4$	3.3	$\text{Si}_3\text{N}_4$	$\text{SiCl}_4 + \text{NH}_3$	1200	10	W	4.4	60	$\text{Si}_3\text{N}_4$	$\text{SiCl}_4 + \text{NH}_3$	1400	3		
比 較 例	1	AlN	4.4	—	—	—	—	—	—	Mo	5.5	50	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1
	2	AlN	4.4	—	—	—	—	—	—	Mo	5.5	50	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1200	3
	3	$\text{Al}_2\text{O}_3$	8.9	—	—	—	—	—	—	Ni	12.8	30	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{AlCl}_3 + \text{CO} + \text{H}_2$	1100	12
	4	$\text{Si}_3\text{N}_4$	3.3	—	—	—	—	—	—	W	4.4	50	$\text{Si}_3\text{N}_4$	$\text{SiCl}_4 + \text{NH}_3$	1300	5
	5	AlN	4.4	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1	Mo	5.5	50	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{AlCl}_3 + \text{CO} + \text{H}_2$	1100	12		
	6	$\text{Si}_3\text{N}_4$	3.3	$\text{Si}_3\text{N}_4$	$\text{SiCl}_4 + \text{NH}_3$	1300	5	W	4.4	50	AlN	$\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3$	1000	1		

\* GC=ガラス状炭素

第 2 表

種別		絶縁層 5		絶縁層 2		チャック力 (kg)	ウェハと 一定の時間 (sec)	ウェハ温度が 上昇する (℃)	界面の亀裂・ 剝離の有無	動作不良の割合 (%)
		熱膨張係数 ( $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )	膜厚 ( $\mu\text{m}$ )	熱膨張係数 ( $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )	膜厚 ( $\mu\text{m}$ )					
実施例	1	5.5	300	5.5	550	4.2	25	35	なし	0
	2	5.5	420	6.1	710	2.7	35	35	なし	0
	3	6.0	510	6.0	490	3.6	20	30	なし	0
	4	5.5	300	5.4	450	3.8	25	35	なし	0
	5	6.4	420	5.1	450	3.6	30	30	なし	0
	6	8.4	340	9.8	410	2.2	70	65	なし	1
	7	2.5	310	2.4	260	2.5	55	60	なし	0
	8	4.2	310	4.1	330	2.8	45	50	なし	0
	9	3.8	200	4.2	250	2.9	40	55	なし	0
	10	4.5	520	4.0	270	2.5	40	55	なし	0
比較例	1	—	—	5.5	350	0.9	85	75	剝離あり	1
	2	—	—	6.0	520	6.7	90	80	剝離・亀裂あり	2
	3	—	—	8.5	430	0.9	105	100	剝離あり	2
	4	—	—	4.2	530	1.1	180	95	剝離あり	2
	5	5.5	300	9.0	400	0.9	85	80	剝離・亀裂あり	2
	6	4.2	310	5.5	200	1.2	85	40	剝離あり	1

特開平4-34953 (B)

## 〔発明の効果〕

本発明の静電チャック板は、基材上に絶縁層、導体層、絶縁層の3層を順に積層してなる構造であり、該絶縁層が同一の物質でありしかも化学気相蒸着法で形成されているため、熱膨張率の違いによる層間の剥離や亀裂が生じにくく高熱伝導性かつ高精度である。従って、シリコンウェハ等の試料のチャック力が高いので温度制御を正確に行うことができ、しかも不純物の混入を防止できるため、IC製造プロセスにおける成膜、エッチング等の返戻性、剥離性が向上でき、ICの歩留りを大幅に高めることができる。

- 6……基材
- 7……支持台
- 8……直流電源


特許出願人 電気化学工業株式会社

## 4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の静電チャック板、第2図は従来の静電チャック板の構造を示す断面図である。

- 1……シリコンウェハ等の試料
- 2……絶縁層
- 3……導体層
- 4……給電部
- 5……絶縁層
- 6……基材
- 7……支持台
- 8……直流電源

第1図



第2図



特開平4-34953 (B)

## (発明の効果)

本発明の静電チャック板は、基材上に絶縁層、導体層、絶縁層の3層を順に積層してなる構造であり、該絶縁層が同一の物質でありしかも化学気相蒸着法で形成されているため、熱膨張率の違いによる層間の剥離や亀裂が生じにくく高熱伝導性かつ高硬度である。従って、シリコンウェハ等の試料のチャック力が高いので温度制御を正確に行うことができ、しかも不純物の混入を防止できるため、IC製造プロセスにおける成膜、エッチング等の選択性、制御性が向上でき、ICの歩留りを大幅に高めることができる。

6……基材

7……支持台

8……直流電源

特許出願人 電気化学工業株式会社

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の静電チャック板、第2図は従来の静電チャック板の構造を示す断面図である。

1……シリコンウェハ等の試料

2……絶縁層

3……導体層

4……給電部


5……絶縁層

6……基材


7……支持台

8……直流電源

第1図



第2図



Best Available Copy



特開平4-34953(5)

## 〔発明の効果〕


本発明の静電チャック板は、基材上に絶縁層、導体層、絶縁層の3層を順に積層してなる構造であり、該絶縁層が同一の物質でありしかも化学気相蒸着法で形成されているため、熱膨張率の違いによる層間の剥離や亀裂が生じにくく高熱伝導性かつ高純度である。従って、シリコンウエハ等の試料のチャック力が高いので温度制御を正確に行うことができ、しかも不純物の混入を防止できるため、IC製造プロセスにおける成膜、エッチング等の選択性、制御性が向上でき、ICの歩留りを大幅に高めることができる。

## 4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の静電チャック板、第2図は従来の静電チャック板の構造を示す断面図である。

- 1……シリコンウエハ等の試料
- 2……絶縁層
- 3……導体層
- 4……給電部
- 5……絶縁層
- 6……基材
- 7……支持台
- 8……直流電源

第1図



第2図



昭 60. 2. 2 発行

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 52 年特許第 118798 号（特開昭  
54- 59936 号 昭和 54 年 5 月 15 日  
発行 公開特許公報 54- 600 号掲載）につ  
いては特許法第17条の2の規定による補正があっ  
たので下記のとおり掲載する。 2（4）

inventor	発明者	特許庁内整理番号
B41J 3/04		7612-20

手続補正書 (B4)

昭和59年10月 2日

特許代理人 志 西 孝 昭

## 1. 事件の表示

昭和52年 特 許 第 118798 号

## 2. 発明の名称

記録紙及びその装置

## 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都大田区下丸子3-36-2

名 称 (100) キヤノン株式会社

代表者 賀 米 雄 三 郎

## 4. 代理人

住 所 〒118 東京都大田区下丸子3-30

キヤノン株式会社内（電話758-2111）

氏 名 (6867) 弁護士 丸 島 雄

1

## 5. 補正の概要

発 明 名

## 6. 補正の内容

「特許請求の範囲」の項を記載の通り補正す  
る。

## 7. 特許書類の目録

特許請求の範囲を記載した書面 1 通

## 特許請求の範囲

- (1) 記録紙作で画大され記録紙装置の発明を以  
ずる記録紙に画大し記録紙装置を所望の方  
向に出出すためのオリフィスの形状が設けら  
れ、これ等オリフィスの穴々に対して記録  
装置に付設されている電磁誘導線の穴々  
に、記録紙装置より通じて付設手段より  
引出される電線を前記穴に接続し、通電さ  
れた電線誘導線より電流を流すことによ  
り電磁誘導線に作用させて記録紙装置  
動作をなし、該記録紙装置に設けられてオリ  
フィスより引出される電磁誘導線の電線的  
接続を形成し、記録装置記録紙に付設さ  
て記録する事を特徴とする記録紙。
- (2) 記録紙の穴を電線装置で前記穴より  
穴々の数を制限する特許請求の範囲の項  
に記録の記録紙。
- (3) 前記穴の穴間距離が1〜1000μmである特  
許請求の範囲の項に記録の記録紙。
- (4) 記録紙装置より通し記録紙に接続する電線

-33-

Best Available Copy

昭 60 2. 2 発行

の戻還の期日を有するオリファイスを納付にお  
し、脱税徴収で納付された脱税徴収金の返れを  
出するノズルと、脱税ノズルの脱税オリファイス  
の上納額に納付された脱税徴収金と、脱税  
ノズルに脱税徴収金を供給する為の脱税徴  
収供給手段と、脱税徴収金号の入力に依りし  
て脱税徴収金を脱税する為の留手を通  
出する留手処理手段と、それらを含む事を特徴  
とする脱税装置。

(6) 脱税ノズルは、少なくともその一部がガラ  
スで構成されている特許請求の範囲第  
4項に記載の脱税装置。

(8) 脱税ノズルは、少なくともその一部がガラ  
スで構成されている特許請求の範囲第4項に  
記載の脱税装置。

(7) 脱税ノズルより吐出される脱税に依らない  
脱税徴収金を納付するボタンを有する特許請求  
の範囲第4項に記載の脱税装置。

Best Available Copy

-34- -2-